



# Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

1210 WIEN

Österreich

## MŰSZAKI ADATLAP

### REM – AK DS GLIMMER EXPRESS

- Leírás:** alkidgyanta alapú, csillámot tartalmazó vastagrétegű fedőfesték
- Szín:** RAL és NCS szerint – **gyártás színkeverő rendszerben azonnal**
- Felhasználás:** alapozott vas- és acélfelületek pl. acélszerkezetek, készülékek, berendezések, csővezetékek selyemfényű fedőfestéke; normál és mérsékelt ipari környezetben (C4-ig) alkalmazható; C2-M igénybevétel esetén acélra (Sa 2 1/2) 80 µm-ban önmagában is megfelelő
- Felület előkészítés:** a felület zsír- olaj- nedvesség- és pormentes legyen
- Felhordható a következő bevonatokra:**  
REM-Corrobloc  
REM-AK Universalprimer  
REM-AK Corroprimer  
REM-AK ZPH Primer
- Felhordás:** ecsetelés, hengerezés, airless szórás
- Rétegvastagság:** 40-100 µm airless szórással  
60 µm-ig ecsettel
- Kiadósság:** 164 g/m<sup>2</sup>/60 µm (elméleti)  
6 m<sup>2</sup>/kg/60 µm (elméleti)  
260 g/m<sup>2</sup>/60 µm gyakorlati felhasználás (60 %-os ráhagyással)
- Hígítás:** Verdünnung 500 hígítóval
- Száradási idő:**  
**20 °C-on** porszáraz kb. 30 perc múlva  
fogásbiztos kb. 1 óra múlva  
átfesthető kb. 8 óra múlva)
- Viszkozitás:** struktúrviszkóz
- Hőállóság:** max. 80 °C (száraz)
- Sűrűség:** kb. 1,2 ± 0,2 g/cm<sup>3</sup> szintől függően
- Szilárdanyag tartalom:** kb. 48 térfogat %, kb. 68 tömeg %
- VOC:** 426 g/l (számított RAL 9010 színnél)
- Tárolhatóság:** eredeti kiszerezésben a gyártástól számított 1 évig
- Kiszerezés:** nettó 20 kg-os kannában