



# Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG  
Ignaz-Köck-Straße 15  
1210 WIEN  
Österreich

## MŰSZAKI ADATLAP

### REM – AK UNIVERSALPRIMER

<b>Leírás:</b>	nagyon gyorsan száradó, ólommentes alkidgyanta alapú, cinkfoszfátot tartalmazó korrózióvédő alapozó (ÖNORM C2370); kitűnő tapadás és korrózió elleni védelem vas- és acélfelületen;
<b>Szín:</b>	vörösbarna (ca. RAL 3009) szürke (ca. RAL 7001) és RAL 9002 kívánságra egyéb színek is
<b>Felhasználás:</b>	vas- és acélfelületek pl. acélszerkezetek, készülékek, berendezések, csővezetékek korrózióvédő alapozása; <b>egy- és kétkomponensű fedőfestékekkel egyaránt átfesthető</b>
<b>Felület előkészítés:</b>	szemcseszórás EN ISO 12944/4 szerint min. Sa 2 tisztasági fokig
<b>Felhordás:</b>	ecsetelés, hengerezés, levegős vagy airless szórás (fúvóka kb. 0,33 – 0,38 / kb. 150 bar)
<b>Rétegvastagság:</b>	80 µm airless szórással 60 µm ecseteléssel
<b>Kiadósság:</b>	0,16 kg/m <sup>2</sup> /60µm (elméleti) 6,25 m <sup>2</sup> /kg/60 µm (elméleti) szemcseszórt felület esetén a rétegvastagság az érdesség felével növelendő.
<b>Hígítás:</b>	Verdünnung 500 hígítóval
<b>Száradási idő:</b>	porszáraz kb. 20 perc múlva 60 µm/20°C esetén fogásbiztos kb. 30 perc múlva 60 µm/20°C esetén átfesthető kb. 1 - 2 óra múlva 60 µm/20°C esetén alkidgyanta alapú(REM-AK), és 2K PUR (R.UVC Glimmer) festékekkel
<b>Útmutatás:</b>	+5 °C alatt és 80 %-os rel páratartalom felett nem felhordható a levegő és tárgy hőmérséklet a festés és száradás alatt minimum 3 °C-kal a harmatpont felett kell legyen
<b>Viszkozitás:</b>	tixotróp
<b>Sűrűség:</b>	kb. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
<b>Szilárdanyag tartalom:</b>	kb. 50 térfogat%, kb. 70 tömeg%
<b>Hőállóság:</b>	80 °C-ig száraz hő, 120 °C-ig szórt
<b>VOC:</b>	430 g/l (számított RAL 9002 színnél)
<b>Tárolhatóság:</b>	eredeti kiserelésben a gyártástól számított 1 évig
<b>Kiserelés:</b>	nettó 28 kg-os kannában

Adatlapunk legjobb tudásunk és tapasztalatunk szerint készült. Miután a felhordási technológiára nincs befolyásunk, csupán termékeink állandó minőségét tudjuk garantálni. A változtatás jogát fenntartjuk!