



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich

MŰSZAKI ADATLAP

REM RA 73

Leírás:	alkidgyanta alapú, átmeneti védelmet biztosító színtelen alapozó jól tapad, transzparens filmje jó korrózióvédelmet biztosít; igény szerint átfesthető, leégethető (160-300 °C között) vagy szemcseszórással mechanikusan eltávolítható hegeszhető bevonat
Szín:	színtelen
Felhasználás:	új vas- és acélfelületek átmeneti korróziógátló alapozása
Felület előkészítés:	szemcseszórás EN ISO 12944/4 szerint Sa 2,5 tisztasági fokig;
Felhordás:	levegős vagy airless szórás, mártás
Rétegvastagság:	30µm javasolt
Kiadósság:	0,09 kg/m ² /30µm (elméleti) 11 m ² /kg/50 µm (elméleti)
Hígítás:	víz
Száradási idő:	porszáraz kb. 30 perc múlva 350 µm/20°C esetén fogásbiztos kb. 2 óra 30 µm/20°C esetén
Viszkozitás:	90 s DIN 4 mm
Sűrűség:	kb. 1,0 g/cm ³
Szilárdanyag tartalom:	kb. 34 térfogat%, kb. 37 tömeg%
Tárolhatóság:	eredeti kiszerelésben a gyártástól számított 1 évig
Kiszerelés:	nettó 25 kg-os kannában

Adatlapunk legjobb tudásunk és tapasztalatunk szerint készült. Miután a felhordási technológiára nincs befolyásunk, csupán termékeink állandó minőségét tudjuk garantálni. A változtatás jogát fenntartjuk!